

Sabun ve su	Tüm bantlarda kullanılabilir, bantlar yıkamadan sonra kurutulmalıdır.
Alkol (Saf)	PVC ve PU bantlarda kullanılmaz.
Alkol (%5-10 konsantrasyon)	Tüm bantlarda kullanılabilir. Kullanımdan sonra su ve sabun ile silinmelidir, bantlar yıkamadan sonra kurutulmalıdır.
Alkali (düşük konsantrasyon)	EPDM kauçuk bantlarda kullanılmaz.
Amonyak	Tüm bantlarda kullanılabilir.
Boraks	NBR, EPDM veya Silikon kaplamalarda kullanılmaz.
Klor	Kullanılmaz.
Gazyağı	PVC veya EPDM kaplamalarda kullanılmaz.
Trikloroetilen 1-1-1	Tüm bantlar Trikloroetilen 1-1-1 emdirilmiş bez ile temizlenebilir.
Buhar	Polyester Bantlarda kullanılmaz.
Ev Temizleyicileri	Birçok bant çeşidinde kullanılabilir. Temizleyici içeriğı kontrol edilmeli ve test edilmeli.
Bant Ambalajlanması	Gerekli tansiyonda sarılarak yapılmalı.

Soap & Water	Can be used for all belt types. After cleaning, the belt has to be dry.
Pure alcohol	Can not be used for PVC & PU belts.
Alcohol (%5-10 concentration)	Can be used for all belt types. After cleaning, the belt has to be cleaned with clean soap , water and then to be dry.
Alkali(low concertration)	Can not be used for EPDM rubber belt.
Ammonia	Can be used for NBR (rubber), EPMD or Silicon coating belt.
Borax	Can be used for all belt types.
Chlor	Can not be used for any type of belt.
Gas oil	Can not be used for PVC or EPDM coating belts.
Steam	Can not be used for Polyester belts.
Belt Packaging	Belts can be wrapped with necessary.

Bize Ulařın

Web Adresi : www.mimsanbant.com.tr
Mail Adresi : bant@mimsanbant.com.tr
Telefon : +90 212 657 89 46
Adres: Evren Mah. Halkalı Cad. Aslı Sok. No:6
Güneřli - Bağıclar 34212 İSTANBUL